



PANDSER MULTITOP MO-FR

ALGEMENE INFORMATIE

Pandser Multitop MO-FR is een drielaags waterdicht (W1) dampopen membraan, samengesteld uit twee lagen Polypropyleen met daartussen de functionele monolitische TPU film. Pandser Multitop MO FR wordt als waterdichte, damp-open laag aan de koude zijde (veelal de buitenzijde) van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast.



PRODUCTVARIANTEN:

Productnaam	Afmetingen	Artikelnummer	EAN-Code
Pandser Multitop MO FR zwart	3,00 x 50 m	DWF10150-0300	8713331038223

TECHNISCHE INFORMATIE

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde norm(en)
Brandgedrag	Klasse B-s1, d0	EN 13859-1: 2014 EN 13859-2: 2014
Waterdichtheid voor en na kunstmatige veroudering	W1	
Waterdampdoorlatendheid (Sd) [m]	0,10 (-0,05/+0,05)	
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm]	280 (-30/+50)	
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm]	220 (-20/+30)	
Treksterkte na kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm]	260 (-40/+60)	
Treksterkte na kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm]	200 (-20/+40)	
Scheurweerstand (lengte) [N]	180 (-50/+40)	
Scheurweerstand (breedte) [N]	200 (-50/+50)	
Gewicht per rol	25 kg	
DOP-nr	DOP-BRD057	

VERWANTE ARTIKELEN

Productnaam	Afmetingen	Artikelnummer	EAN-Code
Pandser Multitop spinvlies tape	0,06 x 25 m	VPM10300-9030	8713331000275
Pandsser Butyltape	0,02 x 15 m	VPM10300-9040	8713331028842
Pandser Nageldichtband	50 mm x 30 M x 3 mm	VPM10300-9068	8713331032207

TOEPASSINGEN

- Dak
- Gevel & wand

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

KENMERKEN VAN PANDSER MULTITOP MO-FR

- Mag op harde en zachte ondergrond toegepast worden
- Geschikt voor dakhellingen vanaf 18°
- Tot een h.o.h. afstand van balken/kepers van maximaal 60 centimeter toepasbaar
- Voldoet aan de Europese norm EN 13859-1 & EN 13859-2
- Verpakt per 30 stuks op een pallet

VERWERKING

- Dakpansgewijs aanbrengen, overlappen minimaal 150 mm voor dakhellingen >22°
- Bij dakhellingen tussen 18 en 22° een overlap van 200 mm toepassen
- Bevestigen met RVS nieten (minimaal 8 mm)
- Indien er geen sprake is van een hard dakbeschoot (b.v. OSB), dient er rekening te worden gehouden met een maximale h.o.h.-afstand van de balken/kepers van 60 cm.
- Zichtbare bevestigingen moeten door een betengeling worden bedekt, of worden afgetaped met de Pandser Multitop spinvliestape
- Overlappingsen afplakken met Pandser Multitop spinvliestape.
- Het wordt aanbevolen verticale aansluitingen te vermijden.
- Eventuele verticale overlappen tussen een tengel of knellat plaatsen
- Onder de tengels Pandser Nageldichtband toepassen om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen
- Eventuele schades aan de folie direct herstellen met Pandser Multitop spinvliestape.
- Aansluitingen verklevan met Pandser Butylband.
- Membraan na applicatie zo snel mogelijk (binnen de vermelde open verwerkingstijd) afdekken.
- Bedrukte zijde vanaf de buitenzijde leesbaar houden

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

 Dak Dach Roof Toit	 Gevel Fassade Facade Façade	 Waterdicht Wasserdicht Waterproof Étanche à l'eau	 Damp-open Diffusionsoffen Vapour open Ouvert à la vapeur
 Harde ondergrond Harte untergrund Hard surface Surface dure	 Zachte ondergrond Weicher untergrund Soft surface Surface molle	 Openverwerkingstijd 3 maanden Maximum period of application 3 months Freibewitterungszeit 3 Monate Durée d'application maximale 3 mois	 Brandklasse B-s1, d0 Fire class B-s1, d0 Brandklasse B-s1, d0 Classe de feu B-s1, d0

DISCLAIMER

Het gebruik van dit Pandser spinvliesproduct dient te allen tijde te gebeuren conform de door de fabrikant verstrekte instructies en verwerkingsvoorschriften. Onjuist gebruik, onjuist aanbrengen of het afwijken van de aanbevolen verwerkingsmethoden kan leiden tot verminderde prestaties, schade aan materialen, veiligheidsrisico's of andere ongewenste gevolgen. Berdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gebreken die voortvloeien uit gebruik dat niet in overeenstemming is met de verstrekte richtlijnen.