



KONVOX ISOLATIEDEKKLEED ORANJE

ALGEMENE INFORMATIE

Het isolatiedekkleed van KONVOX is een essentieel hulpmiddel binnen de bouwsector voor het beschermen van materialen en constructies tegen ongunstige weersinvloeden, met name vorst. Door het creëren van een stabiele thermische barrière voorkomt het kleed dat bijvoorbeeld vers gestort beton bevriest of dat opgeslagen materialen worden aangetast door lage temperaturen, wat schade en kwaliteitsverlies helpt voorkomen. Het kleed is opgebouwd uit een duurzame 3-laags constructie, bestaande uit twee PE dekkleden met een isolerende tussenlaag van PE noppenfolie (Ø 10 mm), rondom stevig verbonden en vastgestikt met draad en garen.

VERKRIJGBAARHEID

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Isolatie dekkleed 4 x 6 M oranje	8713331350677	VPM40000-0010
Konvox Isolatie dekkleed 5 x 6 M oranje	8713331350684	VPM40000-0011
Konvox Isolatie dekkleed 6 x 8 M oranje	8713331350691	VPM40000-0013
Konvox Isolatie dekkleed 6 x 10 M oranje	8713331350721	VPM40000-0014
Konvox Isolatie dekkleed 8 x 10 M oranje	8713331350707	VPM40000-0015

GERELATEERDE PRODUCTEN

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Spanrubber 20 cm met S-haak zak à 5 st	LAZE1400-2559	8717568990910
Konvox Spanrubber 8mm 25cm zak à 10 st	LAZE1400-2566	8717568991566
Konvox Spanrubber 8mm 40cm zak à 10 st	LAZE1400-2567	8717568991573
Konvox Spanner met spinhaak 25cm 6mm koord zwart, set à 2 st	LAZE1001-0759	8717568994925
Konvox Spanner met 2 spinhk 40cm 8mm koord zwart, set à 2 st	LAZE1001-0760	8717568994932
Konvox Bundelbandje 4,8 x 250mm zwart zak à 100 st	LAZE1400-2575	8717568990699

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerk	Specificaties	Testmethode
Materiaal	Polyethylen	-
Dikte/sterkte van de garens (yarns)	700D x 700D (a)	-
Weefdichtheid (mesh count)	7 x 6 knit/ sg.inch (b)	-
Dikte	0.018 (+/- 0.02) mm	BS2544
Gewicht (dekkleed)	70 gr/m ² (g)	BS2471
Kleur	Oranje	-
Treksterkte lengterichting	28 kg/2.5cm	BS2576 (c)
Treksterkte dwarsrichting	30 kg/2.5cm	BS2576 (c)
Scheursterkte lengterichting	74.6 kg – 11.2 lbs	ASTM D 1117 (d)
Scheursterkte dwarsrichting	11.2 kg – 4.6 lbs	ASTM D 1117 (d)
Temperatuur bestendigheid	- 30 °C tot + 80 °C	-
Brandpunt	+ 200 °C	-
Afmeting van het dekkleed	Cut Size (f) +/- 3%	-
Rand (omgevouwen)	*/- 4 a 5 cm	-
Ringen (aluminium)	Om de 100 cm	-
UV bestendig	Ja (e)	-
Dikte noppenfolie (tussenlaag)	4 mm	NBN EN ISO 1923
Gewicht (noppenfolie)	230 g/m ²	
Noppen afmeting	Ø 10 mm, 4mm hoog	
Noppen compressie sterkte	>1000 N	BFI
Noppen Emisseviteit (warmte)	35	
Noppen spijker test	22 N	NBN EN 12310-1
Noppen λ-value	0,0597 W/mK	DIN 52612

- (a) Dit gaat over de dikte/sterkte van de garens (yarns). De D = Denier. Denier = massa van vezels (gram per 9000 meter garen).
- (b) Dit is de weefdichtheid (mesh count). Het betekent: aantal draden per inch in de lengte en aantal draden per inch in de breedte
- (c) BS 2576 Grab Method is een laboratoriumtest die de treksterkte van textiel meet door een deel van het doek vast te klemmen en uit elkaar te trekken. Het wordt veel gebruikt voor sterkte-controle van zware stoffen zoals dekkleden en zeildoek.
- (d) ASTM D1117 (Trapezoid Method) is een laboratoriumtest om de scheurweerstand van textiel en dekzeilmateriaal te meten door een trapeziumvormig monster uit elkaar te trekken tot het verder scheurt.
- (e) Ja betekent in dit geval een UV bestendigheid van circa 3 maanden continu blootstelling aan UV licht.
- (f) Cut Size is de gesneden maat van het doek vóór het afwerken (zomen, ringen e.d.), waardoor het uiteindelijke afgewerkte dekkleed meestal iets kleiner is.
- (g) Twee maal 70gr. Onder en bovenlaag

AFVAL & RECYCLING

Het isolatiedekkleed van KONVOX is vervaardigd uit polyethyleen (PE) en kan, mits schoon en vrij van verontreinigingen, worden gerecycled via reguliere kunststofstromen. Bij vervuiling door bouwmaterialen dient het product te worden afgevoerd volgens de geldende regelgeving voor bouw- en sloopafval. Hergebruik wordt aanbevolen om de levensduur te verlengen en afval te beperken. Afvoer en verwerking dienen altijd te gebeuren conform de lokale wet- en regelgeving.

MAATWERK

Afwijkende maten, kleur of gewicht zijn in overleg te leveren.

DISCLAIMER: KONVOX dekkleden zijn uitsluitend ontworpen voor tijdelijk afdekken en beschermen van materialen en oppervlakken. Gebruik voor andere toepassingen dan waarvoor het product bedoeld is, waaronder maar niet beperkt tot constructieve, dragende, veiligheid kritische of permanente toepassingen, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Voor schade, gevolgschade, verlies, kosten of letsel voortvloeiend uit onjuist, oneigenlijk of afwijkend gebruik aanvaardt KONVOX geen enkele aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen vervalt iedere aanspraak op garantie, vergoeding of andere rechten voortvloeiend uit de levering of het gebruik van het product. (zie ook Konvox handleiding voor dekkleed PE)