



PANDSER MULTITOP XS-R2

ALGEMENE INFORMATIE

Pandser Multitop XS-R2 is een drielaags waterdicht (W1) dampopen membraan, samengesteld uit twee lagen Polypropyleen met daartussen de functionele microporeuze film. Pandser Multitop XS R2 wordt als waterdichte, damp-open laag aan de koude zijde (veelal de buitenzijde) van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast.



PRODUCTVARIANTEN:

Productnaam	Afmetingen	Artikelnummer	EAN-Code
Pandser Multitop XS-R2 zwart	3,00 x 50 m	DWF10150-3330	8713331038230

TECHNISCHE INFORMATIE

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde norm(en)
Brandgedrag	Klasse E	EN 13859-1: 2014 EN 13859-2: 2014
Waterdichtheid voor en na kunstmatige veroudering	W1	
Waterdampdoorlatendheid (Sd) [m]	0,02 (-0,01/+0,02)	
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm]	350 (-60/+60)	
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm]	210 (-10/+60)	
Treksterkte na kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm]	310 (-75/+75)	
Treksterkte na kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm]	180 (-40/+40)	
Scheurweerstand (lengte) [N]	190 (-40/+40)	
Scheurweerstand (breedte) [N]	225 (-65/+65)	
Gewicht per rol	26 kg	
DOP-nr	DOP-BRD054	

VERWANTE ARTIKELEN

Productnaam	Afmetingen	Artikelnummer	EAN-Code
Pandser Multitop spinvlies tape	0,06 x 25 m	VPM10300-9030	8713331000275
Pandsser Butyltape	0,02 x 15 m	VPM10300-9040	8713331028842
Pandser Nageldichtband	50 mm x 30 M x 3 mm	VPM10300-9068	8713331032207

TOEPASSINGEN

- Dak
- Gevel & wand

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

KENMERKEN VAN PANDSER MULTITOP XS-R2

- Mag op harde en zachte ondergrond toegepast worden
- Geschikt voor dakhellingen vanaf 18°
- Tot een h.o.h. afstand van balken/kepers van maximaal 60 centimeter toepasbaar
- Voldoet aan de Europese norm EN 13859-1 & EN 13859-2
- Verpakt per 30 stuks op een pallet

VERWERKING

- Dakpansgewijs aanbrengen, overlappen minimaal 150 mm voor dakhellingen >22°
- Bij dakhellingen tussen 18 en 22° een overlap van 200 mm toepassen
- Bevestigen met RVS nieten (minimaal 8 mm)
- Indien er geen sprake is van een hard dakbeschot (b.v. OSB), dient er rekening te worden gehouden met een maximale h.o.h.-afstand van de balken/kepers van 60 cm.
- Indien er geen sprake is van een hard dakbeschot (b.v. OSB), dient er rekening te worden gehouden met een maximale h.o.h.-afstand van de balken/kepers van 60 cm.
- Zichtbare bevestigingen moeten door een betengeling worden bedekt, of worden afgetaped met de Pandser Multitop spinvliestape
- Overlappingsen afplakken met Pandser Multitop spinvlies tape.
- Het wordt aanbevolen verticale aansluitingen te vermijden.
- Eventuele verticale overlappen tussen een tengel of knellat plaatsen
- Onder de tengels Pandser Nageldichtband toepassen om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen
- Eventuele schades aan de folie direct herstellen met Pandser Multitop spinvliestape
- Aansluitingen verkleven met Pandser Butylband
- Membraan na applicatie zo snel mogelijk (binnen de vermelde open verwerkingstijd) afdekken. Bescherm het membraan tegen directe blootstelling aan houtimpregneermiddelen – deze kunnen de technische parameters van het membraan nadelig beïnvloeden. Leghet membraan in geen geval rechtstreeks op vers geïmpregneerde elementen.
- Bedrukte zijde vanaf de buitenzijde leesbaar houden



Dak
Dach
Roof
Toit



Gevel
Fassade
Facade
Façade



Waterdicht
Wasserdicht
Waterproof
Étanche à l'eau



Damp-open
Diffusionsoffen
Vapour open
Ouvert à la vapeur



Harde ondergrond
Harte untergrund
Hard surface
Surface dure



Zachte ondergrond
Weicher untergrund
Soft surface
Surface molle



Hoge nagelscheurweerstand
High nail tear resistance
Hohe Nagelreißfestigkeit
Haute résistance à la déchirure



Brandklasse E
Brandklasse E
Fire class E
Classe d' inflammabilité E

DISCLAIMER

Het gebruik van dit Pandser spinvliesproduct dient te allen tijde te gebeuren conform de door de fabrikant verstrekte instructies en verwerkingsvoorschriften. Onjuist gebruik, onjuist aanbrengen of het afwijken van de aanbevolen verwerkingsmethoden kan leiden tot verminderde prestaties, schade aan materialen, veiligheidsrisico's of andere ongewenste gevolgen. Berdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gebreken die voortvloeien uit gebruik dat niet in overeenstemming is met de verstrekte richtlijnen.