



KONVOX DEKKLEED 150GR BLAUW

ALGEMENE INFORMATIE

KONVOX dekkleden zijn gemaakt van PE (polyethyleen) en ideaal voor gebruik in en rond de bouw. Ze beschermen bouwmaterialen zoals hout, stenen en gipsplaten tegen regen en vuil en zijn handig voor het afdekken van vloeren en meubels tijdens schilder-, stukadoor- of renovatiewerk. Ook kun je ze gebruiken om tijdelijk stof en vuil tegen te houden bij sloop- of schuurwerk, of om machines, gereedschap en materialen af te dekken tijdens opslag of transport. De dekkleden zijn licht, beschermend en eenvoudig te bevestigen, waardoor ze perfect zijn voor vele doeleinden.

VERKRIJGBAARHEID

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Dekkleed 150gr blauw 2x3m	VPML1400-2411	8717568994406
Konvox Dekkleed 150gr blauw 3x4m	VPML1400-2412	8717568994413
Konvox Dekkleed 150gr blauw 4x6m	VPML1400-2413	8717568994437
Konvox Dekkleed 150gr blauw 5x6m	VPML1400-2414	8717568993805
Konvox Dekkleed 150gr blauw 6x8m	VPML1400-2415	8717568994451
Konvox Dekkleed 150gr blauw 6x10m	VPML1400-2416	8717568994468
Konvox Dekkleed 150gr blauw 8x10m	VPML1400-2417	8717568994475
Konvox Dekkleed 150gr blauw 10x12m	VPML1400-2418	8717568994482

GERELATEERDE PRODUCTEN

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Spanrubber 20 cm met S-haak zak à 5 st	LAZE1400-2559	8717568990910
Konvox Spanrubber 8mm 25cm zak à 10 st	LAZE1400-2566	8717568991566
Konvox Spanrubber 8mm 40cm zak à 10 st	LAZE1400-2567	8717568991573
Konvox Spanner met spinhaak 25cm 6mm koord zwart, set à 2 st	LAZE1001-0759	8717568994925
Konvox Spanner met 2 spinhk 40cm 8mm koord zwart, set à 2 st	LAZE1001-0760	8717568994932
Konvox Bundelbandje 4,8 x 250mm zwart zak à 100 st	LAZE1400-2575	8717568990699

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerk	Specificaties	Testmethode
Materiaal	Polyethylene	-
Dikte/sterkte van de garens (yarns)	1000D x 1000D (a)	-
Weefdichtheid (mesh count)	12 x 12 knit/ sg.inch (b)	-
Dikte	0.02 (+/- 0.02) mm	BS2544
Gewicht	150 gr/m ²	BS2471
Kleur	Blauw	-
Treksterkte lengterichting	62 kg/2.5cm	BS2576 (c)
Treksterkte dwarsrichting	64 kg/2.5cm	BS2576 (c)
Scheursterkte lengterichting	11 kg – 24 lbs	ASTM D 1117 (d)
Scheursterkte dwarsrichting	12.1 kg – 26.5 lbs	ASTM D 1117 (d)
Temperatuur bestendigheid	- 30 °C tot + 80 °C	-
Brandpunt	+ 200 °C	-
Afmeting van het dekkleed	Cut Size (f) +/- 3%	-
Rand (omgevouwen)	*/- 4 a 5 cm	-
Ringen (aluminium)	Om de 100 cm	-
UV bestendig	Ja (e)	-

- (a) Dit gaat over de dikte/sterkte van de garens (yarns). De D = Denier. Denier = massa van vezels (gram per 9000 meter garen).
- (b) Dit is de weefdichtheid (mesh count). Het betekent: aantal draden per inch in de lengte en aantal draden per inch in de breedte
- (c) BS 2576 Grab Method is een laboratoriumtest die de treksterkte van textiel meet door een deel van het doek vast te klemmen en uit elkaar te trekken. Het wordt veel gebruikt voor sterkte-controle van zware stoffen zoals dekkleden en zeildoek.
- (d) ASTM D1117 (Trapezoid Method) is een laboratoriumtest om de scheurweerstand van textiel en dekzeilmateriaal te meten door een trapeziumvormig monster uit elkaar te trekken tot het verder scheurt.
- (e) Ja betekend in dit geval een UV bestendigheid van circa 3 maanden continu blootstelling aan UV licht.
- (f) Cut Size is de gesneden maat van het doek vóór het afwerken (zomen, ringen e.d.), waardoor het uiteindelijke afgewerkte dekkleed meestal iets kleiner is.

AFVAL & RECYCLING

Gooi de verpakking niet zomaar weg. Verzamel het plastic (polyethyleen) en doe het in de juiste afvalbak voor plastic afval of lever het in bij een afvalpunt. Zo kan het materiaal worden gerecycled en blijft de impact op het milieu zo klein mogelijk.

Als het afdekkleed versleten of kapot is en niet meer gebruikt kan worden, gooi het dan niet bij het gewone afval. Lever het in bij een milieustraat of afvalpunt waar bouw- of kunststofafval wordt ingezameld.

DISCLAIMER: KONVOX dekkleden zijn uitsluitend ontworpen voor tijdelijk afdekken en beschermen van materialen en oppervlakken. Gebruik voor andere toepassingen dan waarvoor het product bedoeld is, waaronder maar niet beperkt tot constructieve, dragende, veiligheid kritische of permanente toepassingen, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Voor schade, gevolgschade, verlies, kosten of letsel voortvloeiend uit onjuist, oneigenlijk of afwijkend gebruik aanvaardt KONVOX geen enkele aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen vervalt iedere aanspraak op garantie, vergoeding of andere rechten voortvloeiend uit de levering of het gebruik van het product. (zie ook Konvox handleiding voor dekkleed)